

Hladký umělecký papír HP Hahnemühle Smooth Fine Art Paper 265 g/m²



Tento 100% bavlněný hladký papír pro umělecká díla HP Hahnemühle Smooth Fine Art Paper vám umožní vytvářet archivní umělecká díla a fotografie v muzejní kvalitě. Tento hladký, jasně bílý papír poskytuje mistrné porovnání barev s živými barvami a sytou černou.

- Hladký papír pro umělecká díla HP Hahnemühle Smooth Fine Art Paper má jasně bílý, hladký, matný povrch, který umožňuje tvorbu vynikajících výtisků v muzejní kvalitě pro umělecká díla a fotografie s živými barvami, sytou černou a ostrými detaily.
- Aby byla zajištěna zvýšená trvanlivost, je hladký papír pro umělecká díla HP Hahnemühle Smooth Fine Art Paper kompatibilní s řadou tekutých laminátů, což je ideální pro archivaci. Tento papír byl navržen tak, aby bylo ve spojení s tiskárnami HP Designjet a inkousty na bázi pigmentu HP dosaženo spolehlivých výsledků.
- Dlouhá životnost výtisků a vynikající stabilita obrazu při použití inkoustů na bázi pigmentu HP Vivera.

Ideální pro umělce, profesionální fotografy, studia vyrábějící reprodukce uměleckých děl a poskytovatele tiskových služeb vytvářející výrazné umělecké výtisky.

Hladký umělecký papír HP Hahnemühle Smooth Fine Art Paper 265 g/m²

Kompatibilita

Informace o kompatibilitě najdete v nejnovějším grafu Large Format Supplies Compatibility na stránce www.hp.com/go/designjet/supplies

Informace o aktuálních profilech ICC/médiích naleznete na adrese www.hp.com/go/designjet/supplies (klepněte na profily ICC a vyberte příslušnou tiskárnu). V případě tiskáren nepodporujících formát PostScript kontaktujte externího dodavatele rastrovacího procesoru.

Hmotnost	265 g/m ² dle testovací normy ISO 536		
Tloušťka	16,5 mil/420 mikrometrů dle testovací metody ISO 534		
Krytí	Vyšší než 90% dle testovací normy asociace TAPPI T-425		
Jasnost	Vyšší než 75 dle testovací normy CIE GANZ 82		
Vrstvení	Ano, velmi tenké filmy aplikované pod vysokým tlakem, aplikace sprejem.		
Rámování	Rámování		
Povrchová úprava	Matná		
Provozní teplota	10 až 30 °C		
Provozní vlhkost	35 až 65 % RV		
Odolnost proti vodě	Tento produkt je při použití inkoustů na bázi pigmentu společnosti HP odolný proti vodě.		
Doba schnutí	Rychlé schnutí (pro možný dotyk) při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti		
Regalová doba	2 roky, v uzavřeném originálním balení		
Teplota skladování	10 až 30 °C		
Vlhkost skladování	20 až 60 % relativní vlhkosti		
Země původu	Vyrobeno ve Švýcarsku		
Informace o objednávání	Číslo produktů	Velikosti rolí	Kódy UPC
	Q8732A	610 mm x 10,7 m	8 82780-48884 7
	Q8733A	1 067 mm x 10,7 m	8 82780-48885 4
	Q8745A	914 mm x 10,7 m	8 82780-60743 9
Záruka	Velkoformátové tiskové materiály společnosti Hewlett-Packard zaručují splnění specifikací publikovaných v HP pravidlech, jsou bez výrobních kazů a vad a byly navrženy tak, aby byly odolné vůči zachycení v tiskárně. Nejste-li z jakéhokoli důvodu s tímto produktem spokojeni, navštivte webové stránky www.hp.com/go/designjet/supplies , vyberte odkaz „support“ a dále „hp product support center“. Naleznete zde informace o centru podpory ve Vašem regionu.		

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění.

Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Další informace o velkoformátových tiskových materiálech společnosti HP najdete na adrese <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Vytvořeno v EU 12/2006 4AA0-6594 CSE

