

Plátno se saténovým povrchem HP Satin Canvas

370 g/m<sup>2</sup>



**Plátno se saténovým povrchem HP Satin Canvas je směsí bavlny a polyesteru, která má všechny patřičné vlastnosti: saténový povrch, krátkou dobu schnutí, odolnost proti roztrhnutí a odolnost ve venkovním prostředí<sup>1</sup>. Přináší vysokou kvalitu barev při různém používání ve vnitřním i venkovním prostředí.**

**Ideální pro profesionální a obchodní poskytovatele tiskových služeb a grafická studia požadující plátno vysoké kvality, které je kompatibilní s inkousty HP s nízkým obsahem rozpouštědel.**

Tato směs bavlny a polyesteru obsahuje saténový povrch poskytující charakteristické vlastnosti kvalitního jemného plátna. Potahování vytvořené odborníky odráží světlo a zaručuje sytější barvy.

Saténový povrch zaručuje syté a realistické kvalitní barvy. Při vypařování vodní báze uzavírá polymerické potahování molekuly barviv v ochranné vrstvě, čímž je dosaženo vyššího jasu a optimální sytosti barev.

Toto plátno se saténovým povrchem je odolné proti vyblednutí, poškrábání a roztrhnutí, snadno se s ním manipuluje a zaručuje velkou odolnost ve venkovním prostředí<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Stálost obrazu a odolnost při používání s použitím inkoustů HP 780 nebo HP 790 s nízkým obsahem rozpouštědel, na základě typického vystavení změnám prostředí při umístění ve svislém směru.

# Plátno se saténovým povrchem HP Satin Canvas 370 g/m<sup>2</sup>

## Kompatibilita

Informace o kompatibilitě najdete v nejnovějším grafu Large Format Supplies Compatibility na stránce [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies)

Informace o aktuálních profilech ICC/médiích naleznete na adrese [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies) (klepněte na profily ICC a vyberte příslušnou tiskárnu). V případě tiskáren nepodporujících formát PostScript kontaktujte externího dodavatele rastrovacího procesoru.

|  |  |                       |                 |
|--|--|-----------------------|-----------------|
| Hmotnost   | 370 g/m <sup>2</sup> dle testovací normy ISO 536   |                       |                 |
| Tloušťka   | 16,5 mil/420 mikrometrů dle testovací metody ISO 534   |                       |                 |
| Krytí  | 90% dle testovací normy T-425 asociace TAPPI   |                       |                 |
| Jasnost  | 80 dle testovací normy CIE Ganz 82   |                       |                 |
| Vrstvení   | Ano, sprejování nebo lakování  |                       |                 |
| Rámování   | Rámování   |                       |                 |
| Povrchová úprava   | Satén  |                       |                 |
| Pevnost v tahu   | 610 +/-50 MD, 480+/-50 CMD dle testovací normy T-494 asociace TAPPI  |                       |                 |
| Provozní teplota   | 15 až 30°C   |                       |                 |
| Provozní vlhkost   | 35 až 65 % RV  |                       |                 |
| Odolnost proti blednutí (v interiérech při umístění za výklady a okny, inkoust na bázi rozpouštědla) | Probíhají zkoušky  |                       |                 |
| Odolnost proti blednutí (v interiérech domácností a kanceláří, inkoust na bázi rozpouštědla)         | Probíhají zkoušky  |                       |                 |
| Odolnost proti vodě  | Ano, dle testovací normy ISO 18935   |                       |                 |
| Doba schnutí   | 30 minut (při 23 °C, 50 % RV)  |                       |                 |
| Regálová doba  | 2 roky, v uzavřeném originálním balení   |                       |                 |
| Teplota skladování   | 10 až 20 °C  |                       |                 |
| Vlhkost skladování   | 35 až 65 % RV  |                       |                 |
| Země původu  | Vyrobeno ve Švýcarsku  |                       |                 |
| Informace pro objednávání  | <b>Čísla produktů</b>  | <b>Velikosti rolí</b> | <b>Kódy UPC</b> |
|  | Q8783AE  | 1 372 mm x 14,9 m     | 808736834940    |
|  | Q8833AE  | 1 524 mm x 14,9 m     | 808736834964    |
|  | Q8838AE  | 914 mm x 14,9 m       | 808736834926    |
| Záruka   | Velkoformátové tiskové materiály společnosti Hewlett-Packard zaručují splnění specifikací publikovaných v HP pravidlech, jsou bez výrobních kazů a vad a byly navrženy tak, aby byly odolné vůči zachycení v tiskárně. Nejste-li z jakéhokoli důvodu s tímto produktem spokojeni, navštivte webové stránky <a href="http://www.hp.com/go/designjet/supplies">www.hp.com/go/designjet/supplies</a> , vyberte odkaz „support“ a dále „hp product support center“. Naleznete zde informace o centru podpory ve Vašem regionu. |                       |                 |

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění.

Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Další informace o velkoformátových tiskových materiálech společnosti HP najdete na adrese <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Vytvořeno v EU 03/2007 4AA0-9248 CSE

