



Med HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper med forbedret satin finish får du dybere sort, mere levende farver og mere ensartet glans. Nyd de mange muligheder med både original HP farvestofbaseret og pigmentbaseret blæk.

Grafikere/fotografer og printserviceleverandører, der søger den flotte billedkvalitet og de produktivitetsfordele, der fås med print, der tørrer med det samme.

Fremstil professionelle print – den forbedrede satinfinish giver bedre struktur og mere ensartet glans i forhold til den tidligere version.

Spar tid og penge med print, der tørrer med det samme, så det kan lamineres, når det kommer ud af printeren.

Bemærk den dybere sort og de mere levende farver i forhold til den tidligere version med original HP farvestofbaseret blæk.

HP Premium hurtigtørrende satin fotopapir

Kompatibilitet

Se det seneste kompatibilitetsdiagram for tilbehør i stort format på www.hp.com/go/designjet/supplies vedrørende oplysninger om kompatibilitet

De nyeste ICC/medieprofiler findes på www.hp.com/go/designjet/supplies (klik på ICC profiles, og vælg din printer). Kontakt din eksterne RIP-forhandler vedrørende ikke-postscript printere.

Produktspecifikationer

Vægt	260 g/m ² iht. testmetoden ISO 536															
Tykkelse	260 µm iht. testmetoden ISO 534															
Uigennemsigthed	97 % ifølge testmetoden TAPPI T-425															
Lysstyrke	92 % ifølge testmetoden TAPPI T-452															
Hvidhed	104 ifølge testmetoden CIE Ganz 82															
Laminering	Ja, varm og kold. Besøg HP's hjemmeside for at få yderligere oplysninger om lamineringspartnere på: www.hp.com/go/designjet/supplies															
Finish	Satin															
Driftstemperatur	15 til 30° C															
Luffugtighed ved drift	30-80% relativ luffugtighed															
Lysbestandighed (indendørs hjemme eller på kontoret, farvestofbaseret blæk)	Med Designjet 5000/5500 printer og HP 81 blæk: mere end 4 måneder															
Lysbestandighed (indendørs hjemme eller på kontoret, pigmentbaseret blæk)	Med Designjet 5000/5500 printer og HP 83 blæk: mere end 100 år															
Vandbestandighed	Kræver laminering															
Tørretid	Under 2 min. (ved 23°C, 50% relativ luffugtighed)															
Opbevaringstid	2 år, uåbnet i original emballage															
Opbevaringstemperatur	18° C til 30° C															
Luffugtighed ved opbevaring	35 til 65 % relativ luffugtighed															
Oprindelsesland	Fremstillet i Tyskland															
Bestillingsoplysninger	<table><thead><tr><th>Produktnumre</th><th>Valsestørrelser</th><th>UPC-koder</th></tr></thead><tbody><tr><td>Q7992A</td><td>610 mm x 22,8 m</td><td>882780085671</td></tr><tr><td>Q7994A</td><td>914 mm x 30 m</td><td>882780085695</td></tr><tr><td>Q7996A</td><td>1067 mm x 30,5 m</td><td>882780085718</td></tr><tr><td>Q8000A</td><td>1524 mm x 30 m</td><td>882780085756</td></tr></tbody></table>	Produktnumre	Valsestørrelser	UPC-koder	Q7992A	610 mm x 22,8 m	882780085671	Q7994A	914 mm x 30 m	882780085695	Q7996A	1067 mm x 30,5 m	882780085718	Q8000A	1524 mm x 30 m	882780085756
Produktnumre	Valsestørrelser	UPC-koder														
Q7992A	610 mm x 22,8 m	882780085671														
Q7994A	914 mm x 30 m	882780085695														
Q7996A	1067 mm x 30,5 m	882780085718														
Q8000A	1524 mm x 30 m	882780085756														

Garanti HP's medier til storformatprint garanteres at være fri for fabrikationsfejl og -defekter og er udviklet til at modstå printerstop, når de anvendes korrekt.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De eneste garantier, der gælder for HP produkter og serviceydelser, fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument kan eller skal opfattes som en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Der er flere oplysninger om udskrivning på HP's store formater på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Udgivet i EMEA 4AA1-1709 DAE

