



**Le papier photo satiné HP Premium à séchage rapide avec finition satinée améliorée permet d'obtenir des noirs plus profonds, des couleurs plus vives et un éclat plus uniforme. Profitez de la polyvalence des résultats renforcés des encres pigmentées et teintées HP d'origine.**

**Pour les professionnels des arts graphiques et de la photographie et les fournisseurs de services d'impression à la recherche d'une qualité d'image inégalée et des avantages de productivité des impressions à séchage rapide.**

Produisez des impressions professionnelles et impeccables – la finition satinée améliorée offre une meilleure texture et un éclat plus uniforme par rapport à la version précédente.

Économisez du temps et de l'argent grâce aux impressions à séchage rapide prêtes à être manipulées et plastifiées immédiatement dès qu'elles sortent de l'imprimante.

Par rapport à la version précédente, les noirs sont systématiquement plus profonds et les couleurs plus vives avec les encres teintées HP d'origine

# Papier photo satiné HP Premium à séchage instantané

## Compatibilité

Pour plus d'informations sur la compatibilité, consultez le dernier tableau Large Format Supplies Compatibility à l'adresse [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies)

Pour les derniers profils ICC/profils de support, consultez le site [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies) (cliquez sur Profils ICC et sélectionnez votre imprimante). Pour les imprimantes non PostScript, consultez le fournisseur de votre RIP externe.

## Caractéristiques du produit

Poids	260 g/m <sup>2</sup> d'après la méthode de test ISO 536		
Épaisseur	260 microns d'après la méthode de test ISO 534		
Opacité	97 % d'après la méthode de test TAPPI T-425		
Luminosité	92 % d'après la méthode de test TAPPI T-452		
Blancheur	104 d'après la méthode de test CIE Ganz 82		
Pelliculage	Oui, à froid et à chaud. Consultez le site HP pour plus d'informations sur les partenaires en plastification : <a href="http://www.hp.com/go/designjet/supplies">www.hp.com/go/designjet/supplies</a>		
Finition	Satin		
Température de fonctionnement	15 à 30°C		
Humidité en fonctionnement	30 à 80 % HR		
Résistance à la décoloration (intérieur d'un domicile ou d'un bureau, encre teintée)	Avec l'imprimante Designjet 5000/5500 et les encres HP 81 : plus de 4 mois		
Résistance à la décoloration (intérieur d'un domicile ou d'un bureau, encre pigmentée)	Avec l'imprimante Designjet 5000/5500 et les encres HP 83 : plus de 100 ans		
Résistance à l'eau	Plastification requise		
Temps de séchage	Moins de 2 minutes (à 23 °C, 50 % HR)		
Durée de vie (stockage)	2 ans, dans son emballage d'origine non ouvert		
Température de stockage	18 à 30 °C		
Humidité de stockage	HR de 35 à 65 %		
Pays d'origine	Pays d'origine : Allemagne		
Informations de commande	<b>Références des produits</b>	<b>Formats de rouleaux</b>	<b>codes UPC</b>
	Q7992A	610 mm x 22,8 m	882780085671
	Q7994A	914 mm x 30 m	882780085695
	Q7996A	1 067 mm x 30,5 m	882780085718
	Q8000A	1 524 mm x 30 m	882780085756

## Garantie

Les supports d'impression grand format HP sont garantis contre tout vice de matériau ou de fabrication et sont conçus pour éviter les bourrages dans des conditions d'utilisation normales.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire.

Pour en savoir plus sur les supports d'impression grand format HP, rendez-vous sur notre site <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publié dans la zone EMOA 4AA1-1709 FRE

