



HP Premium hurtigtørkende satengfotopapir med bedre satengoverflate gir dypere svartnyanser, friskere farger og bedre glansensartethet. Opplev allsidighet med flotte resultater med både fargestoffbasert og pigmentbasert originalt HP-blekk.

Profesjonelle grafikere/fotografer og leverandører av utskriftstjenester er ute etter uovertruffen bildekvalitet og produktivitetsfordelene med hurtigtørkende utskrifter.

Produser profesjonelle utskrifter med flott finish – den forbedrede satengoverflaten gir bedre tekstur og bedre glansensartethet sammenlignet med tidligere versjon.

Spar tid og penger med hurtigtørkende utskrifter som umiddelbart er klare til behandling og laminering, rett fra skriveren.

Legg merke til dypere svartnyanser over hele spekteret og friskere farger sammenlignet med tidligere versjon, med originalt fargestoffbasert HP-blekk

HP Premium hurtigtørkende fotosilkepapir

Kompatibilitet

For kompatibilitetsinformasjon, se det nyeste Large Format Supplies Compatibility-diagrammet på www.hp.com/go/designjet/supplies

Du finner de siste ICC-/medieprofilene på www.hp.com/go/designjet/supplies (klikk på ICC-profiler og velg din skriver). Se din eksterne RIP-leverandør for andre skrivere enn postscript-skrivere.

Produktspesifikasjoner

Vekt	260 g/m ² per ISO 536-testmetoden															
Tykkelse	260 mikron per ISO 534-testmetoden															
Gjennomsiktighet	97 % i følge TAPPI T-425-testmetoden															
Lysstyrke	92 % i følge TAPPI T-452-testmetoden															
Hvithet	104 i følge CIE Ganz 82-testmetoden															
Laminering	Ja, varm og kald. Besøk HPs nettsted for mer informasjon om lamineringspartnere på: www.hp.com/go/designjet/supplies															
Finish	Silke															
Temperatur ved drift	15 til 30° C															
Fuktighet ved drift	30 til 80 % RF															
Lysekthet (innendørs hjem eller kontor, fargestoffblekk)	Med Designjet 5000/5500-skriver og HP 81-blekk: mer enn 4 måneder															
Lysekthet (innendørs hjem eller kontor, pigmentblekk)	Med Designjet 5000/5500-skriver og HP 83-blekk: mer enn 100 år															
Vannfasthet	Laminering kreves															
Tørketid	Mindre enn 2 minutter (ved 23 °C, 50 % RF)															
Hylletid	2 år, uåpnet i originalemballasje															
Lagringstemperatur	18 til 30 °C															
Fuktighet ved lagring	35 til 65 % RF															
Opprinnelsesland	Produsert i Tyskland															
Bestillingsinformasjon	<table><thead><tr><th>Produktnumre</th><th>Rullstørrelser</th><th>UPC-koder</th></tr></thead><tbody><tr><td>Q7992A</td><td>610 mm x 22,8 m</td><td>882780085671</td></tr><tr><td>Q7994A</td><td>914 mm x 30 m</td><td>882780085695</td></tr><tr><td>Q7996A</td><td>1067 mm x 30,5 m</td><td>882780085718</td></tr><tr><td>Q8000A</td><td>1524 mm x 30 m</td><td>882780085756</td></tr></tbody></table>	Produktnumre	Rullstørrelser	UPC-koder	Q7992A	610 mm x 22,8 m	882780085671	Q7994A	914 mm x 30 m	882780085695	Q7996A	1067 mm x 30,5 m	882780085718	Q8000A	1524 mm x 30 m	882780085756
Produktnumre	Rullstørrelser	UPC-koder														
Q7992A	610 mm x 22,8 m	882780085671														
Q7994A	914 mm x 30 m	882780085695														
Q7996A	1067 mm x 30,5 m	882780085718														
Q8000A	1524 mm x 30 m	882780085756														

Garanti

Hewlett-Packards utskriftsmaterialer for store formater garanteres å tilfredsstillere HPs publiserte standarder og være uten produksjonsfeil og -defekter, og de er laget for å motstå papirstopp når de brukes på riktig måte.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her, må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publisert i EMEA 4AA1-1709 NOE

