HP Premium snabbtorkande fotopapper, satin

HP Premium snabbtorkande satinfotopapper med förbättrad satinfinish ger djupare svarta nyanser, klarare färger och en enhetligare glans. Gläd dig åt mångsidighet och otroliga resultat med både färgpulver- och pigmentbaserat HP-originalbläck.

Professionella grafiker/fotografer och tryckerier som är ute efter oöverträffad bildkvalitet och de produktivitetsfördelar som snabbtorkande utskrifter ger.

Producera professionella, förfinade utskrifter – den förbättrade satinfinishen ger bättre textur och enhetligare glans jämfört med föregående version.

Spara tid och pengar med snabbtorkande utskrifter som är redo att hanteras och lamineras, direkt när de kommer från skrivaren.

Lägg märke till de djupare svartare nyanserna och de klarare färgerna jämfört med föregående version, med HPs färgpulverbaserade originalbläck

HP Premium snabbtorkande fotopapper, satin

Kompatibilitet

För information om kompatibilitet, gå till den senaste kompatibilitetstabellen för tillbehör för storformatsskrivare på **www.hp.com/go/designjet/supplies**

Om du vill ha de senaste ICC/medieprofilerna, gå till **www.hp.com/go/designjet/supplies** (klicka på ICC profiles och välj din skrivare). När det gäller icke PostScript-skrivare ska du vända dig till din externa RIP-leverantör.

Produktspecifikationer

Vikt	260 g/m² enligt testmetoden ISO 536		
Tjocklek	260 mikron enligt testmetoden ISO 534		
Opacitet	97 % enligt testmetoden TAPPI T-425		
Ljusstyrka	92 % enligt testmetoden TAPPI T-452		
Vithet	104 enligt testmetoden CIE Ganz 82		
Laminering	Ja, varm- och kallaminering. På HPs webbplats finns mer information om lamineringspartner: www.hp.com/go/designjet/supplies		
Slutför	Satin		
Drifttemperatur	15 till 30 °C		
Luftfuktighet vid drift	30 till 80 % relativ luftfuktighet		
Färgbeständighet (inomhus hemma eller på kontor, färgbläck)	Med Designjet 5000/5500 skrivare och HP 81-bläck: längre än 4 månader		
Färgbeständighet (inomhus hemma eller på kontor, pigmentbläck)	Med Designjet 5000/5500 skrivare och HP 83-bläck: mer än 100 år		
Vattenfasthet	Laminering krävs		
Torktid	Mindre än 2 minuter (vid 23 °C, 50 % RH)		
Hållbarhet	2 år, i oöppnad originalförpackning		
Förvaringstemperatur	18 till 30 °C		
Luftfuktighet vid förvaring	35 till 65% relativ luftfuktighet		
Ursprungsland	Tillverkat i Tyskland		
Beställningsinformation	**Produktnummer**	**Rullstorlekar**	**UPC-koder**
	Q7992A	610 mm x 22,8 m	882780085671
	Q7994A	914 mm x 30 m	882780085695
	Q7996A	1 067 mm x 30,5 m	882780085718
	Q8000A	1 524 mm x 30 m	882780085756

Garanti Hewlett-Packards utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningsskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka pappersstopp vid korrekt användning.

©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en mer omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnanden i detta dokument.

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Publicerad inom EMEA 4AA1-1709 SVE