



**HP skrynkelfritt bestruket papper behåller sina geometriska egenskaper och förblir plant under och efter utskrift, med en vikt på bara 100 g/m<sup>2</sup>. Producera djupa färger och tät svärta med stora bläckmängder – skrynkelfritt! Strömlinjeforma arbetsflödet med enkel efterbehandling.**

**Idealisk för grafiska och tekniska kunder som behöver förstklassig bildkvalitet på lättviktspapper med den enkla efterbehandling som skrynkelfritt ger.**

HP skrynkelfritt bestruket papper är utformat så att det behåller sina geometriska egenskaper och förblir plant under och efter utskrift. Du kan dra full nytta av skrivarens hastighetskapacitet, och efterbehandlingen är enkel.

Det här papperet ger enastående bildkvalitet utan att sinka dig. HP skrynkelfritt bestruket papper klarar stora bläckmängder utan att skrynkla sig för att producera djupa färger och tät svärta, till och med i höga utskriftshastigheter.

HP skrynkelfritt bestruket papper består av ett utvalt baspapper, en speciell barriärbestrykning och ett avancerat bläckreceptivt skikt – alltihop med en vikt på bara 100 g/m<sup>2</sup>, och alltihop till ett bra pris.

# HP skrynkelfritt bestruket papper

## Kompatibilitet

För information om kompatibilitet, gå till den senaste kompatibilitetstabellen för tillbehör för storformatskrivare på [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies)

Om du vill ha de senaste ICC/medieprofilerna, gå till [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies) (klicka på ICC profiles och välj din skrivare). När det gäller icke PostScript-skrivare ska du vända dig till din externa RIP-leverantör.

## Produktspecifikationer

Vikt	100 g/m <sup>2</sup> enligt testmetoden ISO 536												
Tjocklek	130 mikron enligt testmetoden ISO 534												
Opacitet	Över 94 % enligt testmetoden TAPPI T-425												
Ljusstyrka	95 enligt testmetoden ISO 2470												
Vithet	125 enligt testmetoden CIE Ganz 82												
Slutför	Matt												
Drifttemperatur	10 till 30° C												
Luftfuktighet vid drift	50 till 86 % RH												
Vattenfasthet	Medelgod vattenfasthet												
Torktid	Snabbtorkande (vid 23 °C, 50 % RH)												
Hållbarhet	1 år i oöppnad originalförpackning												
Förvaringstemperatur	10 till 30° C												
Luftfuktighet vid förvaring	20 till 60 % RH												
Ursprungsland	Tillverkat i Frankrike												
Beställningsinformation	<table><thead><tr><th>Produktnummer</th><th>Rullstorlekar</th><th>UPC-koder</th></tr></thead><tbody><tr><td>CG883A</td><td>610 mm x 45,7 m</td><td>884420527251</td></tr><tr><td>CG884A</td><td>914 mm x 45,7 m</td><td>884420527268</td></tr><tr><td>CG885A</td><td>1 067 mm x 45,7 m</td><td>884420527275</td></tr></tbody></table>	Produktnummer	Rullstorlekar	UPC-koder	CG883A	610 mm x 45,7 m	884420527251	CG884A	914 mm x 45,7 m	884420527268	CG885A	1 067 mm x 45,7 m	884420527275
Produktnummer	Rullstorlekar	UPC-koder											
CG883A	610 mm x 45,7 m	884420527251											
CG884A	914 mm x 45,7 m	884420527268											
CG885A	1 067 mm x 45,7 m	884420527275											
Garanti	HP utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningsdefekter och har utvecklats för att inte orsaka pappersstopp vid korrekt användning. Om användarna av någon orsak inte är nöjda med HP utskriftsmaterial för storformat bör de kontakta HP:s återförsäljare.												

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publicerad inom EMEA 4AA2-3595 SVE

