Silný papír HP s nevlnící se vrstvou

Silný papír HP s nevlnící se vrstvou udržuje své geometrické vlastnosti a zůstává rovný během tisku a po jeho ukončení. Produkujte intenzivní barvy a výrazné černě pomocí velkého množství inkoustu bez zvlnění. Optimalizujte svou práci díky snadným konečným úpravám.

Ideální pro zákazníky zabývající se grafikou a technikou, kteří potřebují vynikající kvalitu obrazu u silných papírů se snadnými konečnými úpravami umožněnými schopností nevlnit se.

Silný papír HP s nevlnící se vrstvou byl vyvinut, aby udržoval své geometrické vlastnosti a zůstal rovný během tisku a po jeho ukončení. Můžete plně využít výhod rychlosti své tiskárny. Konečné úpravy jsou velmi snadné.

Tento papír dodává vynikající kvalitu obrazu, aniž by zpomalil vaši práci. Silný papír HP s nevlnící se vrstvou dokáže pojmout velké množství inkoustu bez zvlnění, čímž umožňuje tisk intenzivních barev a výrazných černí i při vysokých rychlostech.

Silný papír HP s nevlnící se vrstvou je tvořen vybraným základním papírem, speciální ochrannou vrstvu, vysoce výkonnou vrstvu nasávající inkoust a zadní vrstvou. Používejte tento vysoce výkonný a cenově dostupný papír ke všem grafickým činnostem.

Silný papír HP s nevlnící se vrstvou

Kompatibilita

Informace o kompatibilitě najdete v nejnovějším grafu Large Format Supplies Compatibility na stránce **www.hp.com/go/designjet/supplies**

Informace o aktuálních profilech ICC/médií naleznete na adrese **www.hp.com/go/designjet/supplies** (klepněte na profily ICC a vyberte příslušnou tiskárnu). V případě tiskáren nepodporujících formát PostScript kontaktujte externího dodavatele rastrovacího procesoru.

Technické údaje o produktu

Hmotnost	170 g/m² dle testovací normy ISO 536		
Tloušťka	7,1 mil./180 mikrometrů dle testovací normy ISO 534		
Průsvitnost	Vyšší než 96 % dle testovací normy T-425 asociace TAPPI		
Jas	95 dle testovací normy ISO 2470		
Bělost	120 dle testovací normy CIE Ganz 82		
Povrchová úprava	Matná		
Provozní teplota	10 až 30 °C		
Provozní vlhkost	50 až 86 % RV		
Odolnost proti vodě	Ne.		
Doba schnutí	1 minuta (při 23 °C a 50% RV)		
Regálová doba	1 rok, v neotevřeném originálním balení		
Teplota skladování	10 až 30 °C		
Vlhkost skladování	20 až 60% RH		
Země původu	Vyrobeno ve Francii		
Informace pro objednávání	**Čísla produktů**	**Velikosti rolí**	**Kódy UPC**
	CG886A	610 mm x 30,5 m	884420527282
	CG887A	914 mm x 30,5 m	884420527299
	CG888A	1 067 mm x 30,5 m	884420527305
Záruka	Velkoformátové tiskové materiály společnosti Hewlett-Packard zaručují splnění specifikací publikovaných v HP pravidlech, jsou bez výrobních kazů a vad a byly navrženy tak,aby byly odolné vůči zachycení v tiskárně. Nejste-li z jakéhokoli důvodu s tímto produktem HP spokojeni, kontaktujte svého prodejce HP.		

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Další informace o velkoformátových tiskových materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Vytvořeno v EU 4AA2-4282 CSE