



HP:n raskas rypistymätön päällystetty paperi säilyttää mittasuhteensa ja pysyy sileänä tulostamisen aikana ja jälkeen. Voit tulostaa syvät värit ja mustan sävyt runsaasti mustetta käyttäen ilman rypistymisen vaaraa. Helppo viimeistely tehostaa työnkulkua.

Soveltuu graafisen ja teknisen alan asiakkaille, joille on tärkeää erinomainen kuvanlaatu raskaalla paperilla ja rypistymättömyyden mahdollistama helppo viimeistely.

HP:n raskas rypistymätön päällystetty paperi säilyttää mittasuhteensa ja pysyy sileänä tulostamisen aikana ja jälkeen. Saat täyden hyödyn tulostimen nopeusominaisuuksista. Viimeistelykin on helppoa.

Paperi, joka takaa erinomaisen kuvanlaadun eikä hidasta tulostamista. HP:n raskas rypistymätön päällystetty paperi kestää suuria mustemääriä rypistymättä. Tuloksena ovat syvät värit ja mustan sävyt suurillakin tulostusnopeuksilla.

HP:n raskas rypistymätön päällystetty paperi koostuu peruspaperista, läpäisemättömästä välikerroksesta, mustetta tehokkaasti imevästä päällysteestä ja taustapinnoitteesta. Tämä suorituskykyinen ja edullinen paperi soveltuu kaikenlaisiin graafisiin sovelluksiin.

HP:n raskas rypistymätön päällystetty paperi

Yhteensopivuus

Tietoja yhteensopivuudesta saat uusimmasta suurikokoisten tarvikkeiden yhteensopivuustaulukosta, joka on osoitteessa

www.hp.com/go/designjet/supplies

Saat uusimmat ICC- ja tulostusmateriaaliprofiilit osoitteesta www.hp.com/go/designjet/supplies (napsauta linkkiä ICC profiles ja valitse tulostimesi). Jos sinulla on muu kuin Post Script -tulostin, ota yhteyttä RIP-toimittajaasi.

tekniset tiedot

Paino	170 g/m ² ISO 536 -testausmenetelmän mukaan												
Paksuus	7,1 mil/180 mikronia ISO 534 -testausmenetelmän mukaan												
Opasiteetti	Yli 96 % TAPPI T-425 -testausmenetelmän mukaan												
Kirkkaus	95 ISO 2470 -testausmenetelmän mukaan												
Valkoisuus	120 CIE Ganz 82 -testausmenetelmän mukaan												
Lopeta	Matta												
Käyttölämpötila	10–30 °C												
Käyttökosteus	50–86% suht.kost												
Vedenkestävyys	Ei												
Kuivumisaika	1 min (lämpötila 23 °C, RH 50 %)												
Säilyvyysaika	1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa												
Säilytyslämpötila	10–30 °C												
Säilytyskosteus	20–60 %:n suht. kosteus												
Alkuperämaa	Valmistettu Ranskassa												
Tilaustiedot	<table><thead><tr><th>Tuotenumero</th><th>Rullakoot</th><th>UPC-koodit</th></tr></thead><tbody><tr><td>CG886A</td><td>610 mm x 30,5 m</td><td>884420527282</td></tr><tr><td>CG887A</td><td>914 mm x 30,5 m</td><td>884420527299</td></tr><tr><td>CG888A</td><td>1 067 mm x 30,5 m</td><td>884420527305</td></tr></tbody></table>	Tuotenumero	Rullakoot	UPC-koodit	CG886A	610 mm x 30,5 m	884420527282	CG887A	914 mm x 30,5 m	884420527299	CG888A	1 067 mm x 30,5 m	884420527305
Tuotenumero	Rullakoot	UPC-koodit											
CG886A	610 mm x 30,5 m	884420527282											
CG887A	914 mm x 30,5 m	884420527299											
CG888A	1 067 mm x 30,5 m	884420527305											
Takuu	HP takaa, ettei sen valmistamassa suurkokotulostusmateriaalissa ole valmistusvirheitä tai -vikoja, ja että se on suunniteltu estämään tukoksia tulostimissa oikein käytettynä. HP:n suurkokotulostusmateriaaliin tyytymättömien käyttäjien on otettava yhteys HP-jälleenmyyjäänsä.												

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Lisätietoja HP-suurkokotulostusmateriaalista on osoitteessa
<http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 4AA2-4282 FIE

