



Lesklá vinylová fólie HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl vytváří vysoce účinné dlouhodobé využití u zakřivených a rovných povrchů. Toto konkurenceschopné médium, které bylo vyvinuto k dlouhodobé životnosti, nabízí spolehlivý tisk, odolnost a čisté odstraňování.

Ideální pro poskytovatele tiskových služeb, kteří vyrábějí poutače a především grafiky na automobily a dopravní prostředky.

Skutečná hodnota spočívá v této konkurenceschopné lesklé lepící vinylové fólii. Díky produktu HP získáte spolehlivou výkonnost tisku, instalace a odstranění. Dosáhnete dlouhodobé venkovní odolnosti.

Užijte si snadné zacházení s vinylovou fólií s neprůhledným permanentním lepidlem. Speciální technologie lepení zajišťuje snadné uvolňování vzduchu během aplikace a zabraňuje tvorbě vzduchových bublin. Dá se snadno odstranit dokonce po 5 letech a zanechává minimum lepidla.

S výkonnostní zárukou na médium HP¹, která pokrývá provedení výtisku, odolnost a čisté odstraňování s minimem zbytkového lepidla, můžete být ohledně životnosti aplikace klidnější.

¹Omezená záruka společnosti HP se vztahuje na záruku výkonnosti lesklé vinylové fólie HP Air Release Cast Gloss Adhesive Vinyl.

Lesklá vinylová fólie HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl

Kompatibilita

Informace o kompatibilitě najdete v nejnovějším grafu Large Format Supplies Compatibility na stránce www.hp.com/go/designjet/supplies

Informace o aktuálních profilech ICC/médiích naleznete na adrese www.hp.com/go/designjet/supplies (klepněte na profily ICC a vyberte příslušnou tiskárnu). V případě tiskáren nepodporujících formát PostScript kontaktujte externího dodavatele rastrovacího procesoru.

Technické údaje o produktu

Hmotnost	260 g/m ² (s vložkou), 100 g/m ² (bez vložky) dle testovací normy ISO 536		
Tloušťka	9,5 mil./240 mikronů (s vložkou), 2 mil./50 mikronů (bez vložky) dle testovací normy ISO 534		
Průsvitnost	100 % (s vložkou) dle testovací normy T-425 asociace TAPPI; 99 % (bez vložky) dle testovací normy T-426 asociace TAPPI		
Jas	76 % (s vložkou) dle testovací normy T-452 asociace TAPPI		
Bělost	82 % (s vložkou) dle testovací normy CIE Ganz 82		
Vrstvení	Ano (studený)		
Povrchová úprava	Lesk		
Samolepicí podklad	Trvalé akrylické		
Provozní teplota	15 až 30 °C		
Provozní vlhkost	30 až 70% RH		
Stálobarevnost (v exteriérech) díky vysoce odolnému inkoustu	3 roky bez laminace, 5 let s laminací. Podrobnosti na stránkách: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .		
Samozhášecí přísada	Ne.		
Odolnost proti vodě	ano		
Doba schnutí	Okamžitě s latexovými inkousty, 10 minut s inkousty s nízkým obsahem rozpouštědla		
Regálová doba	1 rok, v neotevřeném originálním balení		
Teplota skladování	20 až 24 °C		
Vlhkost skladování	45 až 55 % relativní vlhkosti		
Země původu	Vyrobeno v Itálii		
Informace pro objednávání	Číslo produktu	Velikosti rolí	Kódy UPC
	CG934A	1 524 mm x 45,7 m	884962102138
	CG935A	1 372 mm x 45,7 m	884962102145
	CG936A	1 372 mm x 91,4 m	884962102152
Záruka	Společnost HP se zaručuje koncovým zákazníkům, že lesklá vinylová fólie HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl nebude vykazovat vady na materiálu a na práci po dobu pěti let od data zakoupení při použití ve většině prostředí. (Na produkty vystavené podstatnému množství extrémního přímého slunečního světla se vztahuje čtyřleté záruční období.) Úplné informace o záruce naleznete na stránkách: http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties		

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Další informace o velkoformátových tiskových materiálech společnosti HP najdete na adrese <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Vytvořeno v EU 4AA2-9437 CSE

