



HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl -valuvinyyli luo erittäin tehokkaita, pitkäkestoisia tulosteita kaareville ja tasaisille pinnoille. Tämä kilpailukykyisesti hinnoiteltu materiaali on tehty kestäväksi ja tarjoaa luotettavan tulostuksen, kestävyuden ja puhtaan irrotuksen.

Ihanteellista tulostuspalvelujen tarjoajille, jotka valmistavat tulosteita kylttisovelluksiin, erityisesti ajoneuvokaluston grafiikkasovelluksiin.

Tämä kilpailukykyisesti hinnoiteltu liimataustainen kiiltävä valuvinyyli tuottaa todellista lisäarvoa. Saat luotettavia HP:n tuloksia tulostuksesta kiinnitykseen ja irrotukseen saakka. Ja saat kauan kestäviä tulosteita ulkokäyttöön.

Nauti helposta työskentelystä tällä läpikuultavalla liimataustaisella vinyyllillä. Erikoisliimateknologia helpottaa ilman poistoa kiinnityksen aikana ja estää kuplien muodostumista. Kun liimajäämiä on vähän, se irtaa puhtaasti jopa 5 vuoden kuluttua.

Saat mielenrauhaa pitkäikäisistä tulosteista uudella HP Performance Warranty¹ -takulla tälle materiaalille: takuu kattaa kuvannetun tuloksen, kestävyuden ja puhtaan irrotuksen, josta jää vähän liimajäämiä.

¹Tätä saattavat koskea eräät takuun rajoitukset, lisätietoja kohdassa HP Performance Warranty for HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl.

HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl -valuvinyyli

Yhteensopivuus

Tietoja yhteensopivuudesta saat uusimmasta suurikokoisten tarvikkeiden yhteensopivuustaulukosta, joka on osoitteessa

www.hp.com/go/designjet/supplies

Saat uusimmat ICC- ja tulostusmateriaaliprofiilit osoitteesta www.hp.com/go/designjet/supplies (napsauta linkkiä ICC profiles ja valitse tulostimesi). Jos sinulla on muu kuin Post Script -tulostin, ota yhteyttä RIP-toimittajaasi.

tekniset tiedot

Paino	260 g/m ² (vuorin kanssa) tai 100 g/m ² (ilman vuoria) ISO 536 -testausmenetelmän mukaan		
Paksuus	9,5 mil/240 mikronia (vuorin kanssa), 2 mil/50 mikronia (ilman vuoria) ISO 534 -testausmenetelmän mukaan		
Opasiteetti	100 % (vuorin kanssa) TAPPI T-425 -testausmenetelmän mukaan; 99 % (ilman vuoria) TAPPI T-426 -testausmenetelmän mukaan		
Kirkkaus	76 % (vuorin kanssa) TAPPI T-452 -testausmenetelmän mukaan		
Valkoisuus	82 % (vuorin kanssa) CIE Ganz 82 -testausmenetelmän mukaan		
Laminointi	Kyllä (kylmä)		
Lopeta	Kiiltävä		
Tarratausta	Pysyvä akryyli		
Käyttölämpötila	15–30 °C		
Käyttökosteus	30–70 % suhteellinen kosteus		
Valonkestävyys (ulkona), niukkaliukoinen muste	3 vuotta ilman laminaattia, 5 vuotta laminoituna. Lisätietoja: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .		
Palonestoaine	Ei		
Vedenkestävyys	Kyllä		
Kuivumis aika	Välittömästi Latex-musteilla, 10 minuutissa Low-solvent-musteilla		
Säilyvyysaika	1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa		
Säilytyslämpötila	20–24 °C		
Säilytyskosteus	Suht.kost.45–55%		
Alkuperämaa	Valmistusmaa: Italia		
Tilaustiedot	Tuotenumero	Rullakoot	UPC-koodit
	CG934A	1 524 mm x 45,7 m	884962102138
	CG935A	1 372 mm x 45,7 m	884962102145
	CG936A	1 372 mm x 91,4 m	884962102152
Takuu	HP takaa loppukäyttäjälle, että HP:n itsekiinnittyvässä, kiiltävässä, ilmavassa vinyylissä ei ilmene materiaali- tai valmistusvirheitä ostoheikestä lähtien viiden vuoden kuluessa useimmissa ympäristöolosuhteissa.. (Mikäli tuote altistuu jatkuvasti suoralle auringonvalolle, takuun kesto on neljä vuotta.) Takuutiedot: http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties		

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Lisätietoja HP-suurkokotulostusmateriaalista on osoitteessa
<http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 4AA2-9437 FIE

