



**HP luftgenomsläpplig glättad självhäftande vinylfilm skapar effektfulla långtidstillämpningar för böjda och plana ytor. Detta konkurrenskraftigt prissatta material är byggt för att hålla och ger tillförlitliga utskrifter, hållbarhet och borttagning med endast små rester.**

**Idealiskt för tryckerier som producerar skyltningstillämpningar, särskilt för fordons- och bilparker.**

Få verkligt värde med denna konkurrenskraftigt prissatta självhäftande glättade vinyl. Du får tillförlitlig HP-prestanda, från utskrift till installation och borttagning. Du får också lång hållbarhet utomhus.

Gläd dig åt hur enkelt det är att arbeta med denna opaka permanenthäftande vinyl. En speciell häftteknik gör det enkelt att släppa ut luft vid installationen och förhindra bubblor. Med liten mängd resterande lim kan den tas bort utan rester, även efter 5 år.

Få lugn och ro under tillämpningens livslängd med HPs nya prestandagaranti<sup>1</sup> för detta material, som omfattar bildprestanda, hållbarhet och borttagning med endast små limrester.

<sup>1</sup>Vissa garantibegränsningar gäller, se HPs prestandagaranti för HP luftgenomsläpplig glättad självhäftande vinyl.

# HP luftgenomsläpplig glättad självhäftande vinyl

## Kompatibilitet

För information om kompatibilitet, gå till den senaste kompatibilitetstabellen för tillbehör för storformats skrivare på [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies)

Om du vill ha de senaste ICC/medieprofilerna, gå till [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies) (klicka på ICC profiles och välj din skrivare). När det gäller icke PostScript-skrivare ska du vända dig till din externa RIP-leverantör.

## Produktspecifikationer

Vikt	260 g/m <sup>2</sup> (med bakre skikt), 100 g/m <sup>2</sup> (utan bakre skikt) enligt testmetoden ISO 536		
Tjocklek	9,5 mil/240 mikroner (med foder), 2 mil/50 mikroner (med foder) enligt testmetoden ISO 534		
Opacitet	100 % (med foder) enligt testmetoden TAPPI T-425; 99 % (utan foder) enligt testmetoden TAPPI T-425;		
Ljusstyrka	76 % (med foder) enligt testmetoden TAPPI T-452		
Vithet	82 % (med foder) enligt testmetoden CIE Ganz 82		
Laminering	Ja (kall)		
Slutför	Glättat		
Självhäftande bakstycke	Permanent akryl		
Drifttemperatur	15 till 30 °C		
Luftfuktighet vid drift	30 till 70 % relativ luftfuktighet		
Ljusaäta bläck (för utomhusbruk), låg lösningsmedelshalt	3 år alaminerat, 5 år laminerat. För närmare information: <a href="http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence">http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence</a> .		
Flamskyddsmedel	Nej		
Vattenfasthet	Ja		
Torktid	Omedelbart med latexbläck, 10 minuter med bläck med låg lösningsmedelshalt		
Hållbarhet	1 år i öppnad originalförpackning		
Förvaringstemperatur	20 till 24° C		
Luftfuktighet vid förvaring	45 till 55 % RH		
Ursprungsland	Tillverkat i Italien		
Beställningsinformation	<b>Produktnummer</b>	<b>Rullstorlekar</b>	<b>UPC-koder</b>
	CG934A	1 524 mm x 45,7 m	884962102138
	CG935A	1 372 mm x 45,7 m	884962102145
	CG936A	1372 mm x 91,4 m	884962102152
Garanti	HP garanterar slutkunden att HP luftgenomsläpplig glättad självhäftande vinyl är fri från material- och tillverkningsfel under 5 år efter köpdatumet i de flesta exponeringsmiljöer. (Om produkten exponeras för avsevärda mängder extremt direkt solljus gäller garantin i fyra år.) Fullständig garantiinformation finns på: <a href="http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties">http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties</a>		

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publicerad inom EMEA 4AA2-9437 SVE

