



# Vyztužený banerový papír HP HDPE

Vyztužený banerový papír HP HDPE představuje přesvědčivou alternativu ke scrim bannerům z PVC. Tento cenově výhodný banerový papír umožňuje získat výtisky plné bohatých živých barev, je odolný proti venkovnímu použití či povětrnostním vlivům a přináší vysokou sílu materiálu<sup>1</sup>.



Navrženo pro poskytovatele tiskových služeb, poutače na veletrzích či událostech a transparenty.



## Nabízejte recyklovatelnou alternativu<sup>2</sup> ke scrim bannerům z PVC

- Vyztužený banerový papír HP HDPE je recyklovatelný prostřednictvím programu zpětného odběru velkoformátových médií HP a byl navržen společně s originálními inkousty HP Latex, inkousty s nízkým obsahem rozpouštědla a inkousty ošetřovanými zářením UV
- Umožňuje vám a vašim zákazníkům snižovat dopad na životní prostředí<sup>2</sup>
- Získejte bohatou paletu barev a tiskněte s ohledem na životní prostředí.

## Využijte výhod všestranného použití v exteriérech

- Tento všestranný a lehký banerový materiál můžete použít pro maloobchodní propagační materiály, poutače a transparenty na pouliční osvětlení
- Tento materiál díky své gramáži 170 g/m<sup>2</sup> nabízí shodnou nebo vyšší sílu než standardní produkty scrim z PVC s gramáží 440 g/m<sup>2</sup>.

## Získejte odolné a trvanlivé výtisky

- Tento odolný a lehký tkaný banerový papír HDPE (High Density Polyethylene) je navržen tak, aby odolal nepříznivému počasí bez blednutí či ztráty živosti barev
- Dosáhněte více než roční stálosti obrazu v exteriérech bez laminace při použití inkoustů HP Latex<sup>3</sup>.



<sup>1</sup> Abyste zlepšili odolnost výtisků, které mohou být ve venkovním prostředí vystaveny slabému dešti, tyto výtisky jemně přetřete vlhkou mycí houbou, čímž bude z povrchu odstraněn přebytečný inkoust. Další informace získáte od místního zástupce zákaznické podpory.

<sup>2</sup> Dostupnost programu zpětného odběru velkoformátových médií HP se liší. Programy recyklace nemusí být ve vaší oblasti dostupné. Informace naleznete na webu <http://www.hp.com/recycle>

<sup>3</sup> Stálost obrazu HP a odolnost proti oděření, znečištění a působení vody byla prověřena laboratoří HP Image Permanence Lab na řadě médií včetně tiskových materiálů HP. Informace naleznete na webu <http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence>.

# Vyztužený banerový papír HP HDPE

## Technické údaje o produktu

<b>Hmotnost</b>	170 g/m <sup>2</sup> dle testovací normy ISO 536		
<b>Tloušťka</b>	203 mikrometrů dle testovací normy ISO 534		
<b>Průsvitnost</b>	Výšší než 94 % dle testovací normy ISO 2471		
<b>Jas</b>	90 % dle testovací normy ISO 2470		
<b>Bělost</b>	89 % dle testovací normy ISO 11476, 87 % dle testovací normy ISO 11475		
<b>Vrstvení</b>	Ano, studený		
<b>Povrchová úprava</b>	Satén		
<b>Odolný proti roztržení</b>	>40 N (MD), >45 N (CD) dle testovací normy ASTM D1004		
<b>Pevnost v tahu</b>	>1 400 N/m (MD), >2 300 N/m (CD) dle testovací normy TAPPI T-494		
<b>Provozní teplota</b>	15 až 30 °C		
<b>Provozní vlhkost</b>	Relativní vlhkost 20 až 80 %		
<b>Odolnost proti vodě</b>	Ano, s inkousty HP Latex. Testování odolnosti vůči vodě bylo prováděno laboratoří HP Image Permanence Lab u široké řady médií včetně médií HP; odolnost vůči vodě je při tisku na voděodolné materiály obdobná jako u inkoustů s nízkým obsahem rozpouštědla. Testování odolnosti vůči vodě bylo prováděno dle normy ISO 18935. Výsledky se mohou lišit podle výkonu konkrétního média. Další informace naleznete na webové adrese <a href="http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence">http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence</a> .		
<b>Doba schnutí</b>	Běžné sušení (@ 23 °C, 50 % RH)		
<b>Regalová doba</b>	2 roky, v uzavřeném originálním balení		
<b>Teplota skladování</b>	0 až 40 °C		
<b>Vlhkost skladování</b>	5 až 95% RH		
<b>Země původu</b>	Vyrobeno v Kanadě		
<b>Informace pro objednávání</b>	<b>Číslo produktu</b>	<b>Velikostí rolí</b>	<b>Kódy UPC</b>
	CR688A	1 067 mm x 45,7 m	886111237531
	CR689A	1 524 mm x 45,7 m	886111237548
	CR690A	2 642 mm x 100,6 m	886111237555
	CR687A	914 mm x 45,7 m	886111237524
<b>Záruka</b>	Velkoformátové tiskové materiály společnosti Hewlett-Packard zaručeně odpovídají specifikaci zveřejněné společností HP, jsou bez výrobních kazů a vad a byly navrženy tak, aby se při správném používání nezachytávaly v tiskárně.		

Další informace o velkoformátových tiskových materiálech společnosti HP najdete na adrese <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

