



hp durable image glanzend *zv*

premium printermedia

hp designjet 5000 en cp serie printers

HP Durable Image glanzend *zv* is een duurzaam fotomedium dat briljante afbeeldingen van fotokwaliteit produceert die veeg- en vochtbestendig zijn en een superieure lichtechtheid bezitten.

doelgroep	toepassing	behoeften van de gebruiker
professionele printservice bureaus en high-end retailers	<ul style="list-style-type: none">bewegwijzering, banners en reclame voor binnenposters voor binnen	<ul style="list-style-type: none">snel en voordelig geproduceerd, briljant lichtbestendig fotomateriaal voor binnen en buiten
digitale fotografie, entertainment en kunstsector	<ul style="list-style-type: none">gelamineerd materiaal voor buitenetalagemateriaaldigitale fotografiekunstreproductiesfilmpostersdecors en andere toepassingen die lichtecht moeten zijn	<ul style="list-style-type: none">licht- en vochtbestendige digitale foto's en postersproductie-omgeving met kortere droogtijd en uitstekende lamineermogelijkheden

kenmerken	voordelen
prints van fotokwaliteit lichtbestendig	<ul style="list-style-type: none">combinatie van een duurzame oplossing én fotokwaliteit200 jaar binnen, volgens Wilhelm teststandaarden; meer dan 2 jaar buiten met laminering
fotokwaliteit	<ul style="list-style-type: none">hoge weergavekwaliteit
duurzaam	<ul style="list-style-type: none">systeem is ontworpen voor de beste beeldkwaliteitlicht- en veegbestendig zonder laminering
productiviteit	<ul style="list-style-type: none">vochtbestendig zonder lamineringuitstekende droogtijd
uitstekend te verwerken	<ul style="list-style-type: none">printmodus voor optimale productiviteit, zonder concessies aan de kwaliteitzeer snelle resultaten op hp designjet 5000/5000ps serie printersvocht- en veegbestendiggemakkelijk te laminerenvoordelig te lamineren

productspecificaties

gewicht	200 gr/m ²
dikte/caliper	7,9 mil
zachtheid	10 vlg. TAPPI T-538 testmethode
witheid	94 vlg. CIE Ganz 82 testmethode
helderheid	94 vlg. TAPPI T-452 testmethode
ondoorschijnendheid	94 vlg. TAPPI T-425 testmethode
glansniveau	45% (bij 75°)
land van herkomst	Japan

omgevingseisen (gebaseerd op **hp** nr. 83 *zv* inktsupplies)

verwerkingstemperatuur	15° – 30° C
relatieve luchtvochtigheid	20 – 70%
lichtechtheid	meer dan 75 jaar binnen, volgens Wilhelm teststandaarden; meer dan 2 jaar buiten met laminering
watervastheid	Delta OD < 0,5
droogtijd	2 minuten
bewaartijd vóór gebruik	twee jaar (minimum, bij verwerkingspecificaties)

ophangen en afwerken

laminering	nee
bevestigen	ja

compatibiliteit

ondersteunde printers	ondersteunde inktsystemen/cartridges	mediakeuze op frontpaneel
hp designjet 5000/5000ps	hp nr. 83 <i>zv</i> inktsupplies	Durable Imaging Gloss UV
hp designjet 3800cp/3500cp/3000cp	hp designjet cp inktstelsysteem <i>zv</i>	UV Custom A
hp designjet 2800cp/2500cp/2000cp	hp designjet cp inktstelsysteem <i>zv</i>	UV Custom A

bestelinformatie

hp bestelnr.	formaat	UPC-code
hp c6794a	914 mm x 22 m	0 88698 52321 6
hp c6795a	1372 mm x 27 m	0 88698 52322 3
hp c6796a	1524 mm x 27 m	0 88698 52323 0